

**Випробувальний центр
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

**Ukrainian
Certification**


33018, м.Рівне, вул. В. Стельмаха, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net



**ПРОТОКОЛ
№ 0415 від 06 березня 2025 р.**


сертифікаційних випробувань підвіконь внутрішніх та зовнішніх
полівінілхлоридних марок "OPEN TECK",
що виготовлені ТОВ "ОПЕНТЕК +", Україна

Рівне

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»		
	Протокол сертифікаційних випробувань	№ 0415
		Сторінка: 3/5

Замовник випробувань	ТОВ "ОПЕНТЕК +", 46400, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Промислова, 30
Підстава для випробувань	Рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції Органу оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ "УКРСЕРТИФІКЕЙШН" за № 131/2/1-Б/СА від 10.02.2025 року
Надана документація	Акт відбору та ідентифікації зразків: Органом оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ "УКРСЕРТИФІКЕЙШН" за № 131/2/1-Б/СА від 17.02.2025 року
Виробник продукції	ТОВ "ОПЕНТЕК +", 46400, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Промислова, 30
Об'єкт випробувань	Підвіконня внутрішні та підвіконня зовнішні (відливи) полівінілхлоридні марок "OPEN TECK" Зразок – по 1 шт, що виготовлені у лютому 2023 року
Дата одержання зразків	17 лютого 2025 року
Мета випробувань	Перевірка зразків на відповідність: ДСТУ Б В.2.7-146:2008 "Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови", пп. 4.1.9 таблиця 1 (рядки 1, 2, 3, 5).
Місце проведення випробувань	Випробувальний центр ТОВ "УКРСЕРТИФІКЕЙШН", Рівненська область, Рівненський район, село Бармаки, "Чарівний" масив, будинок 30
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища $+(19.5\pm 20.5)^{\circ}\text{C}$ Відносна вологість повітря - $(59\pm 62)\%$
Час проведення випробувань	Початок випробувань: 18 лютого 2025 року Закінчення випробувань: 03 березня 2025 року
Методи випробувань:	ДСТУ Б В.2.7-146:2008 "Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови"

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЙНІ»



Протокол сертифікаційних випробувань

№ 0415


Сторінка: 4/5

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Зразок № 0171/2

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	U (P=0.95; k=2)	НД на методи випробувань
Підвіконня внутрішні полівінілхлоридні марки "OPEN TECK"				
Абсолютна деформація при вдавлюванні, мм, не більше - зразок № 1 - зразок № 2 - зразок № 3 - середнє значення	п.4.1.9, табл.1, ряд.1 0.2	 0,16 0,15 0,16 0,15	 0.022	ДСТУ Б В.2.7- 146
Зміна лінійних розмірів під час нагрівання, %, не більше - зразок № 1 - зразок № 2 - зразок № 3 - середнє значення	п.4.1.9, табл.1, ряд.2 2.0	 1,31 1,25 1,23 1,26	 0.21	ДСТУ Б В.2.7- 146
Міцність при розтягуванні, МПа, не менше - зразок № 1 - зразок № 2 - зразок № 3 - середнє значення	п.4.1.9, табл.1, ряд.3 30.0	 34,6 36,3 35,5 35,5	 1.79	ДСТУ Б В.2.7- 146
Стійкість до удару за t = (23±2)°C	п.4.1.9, табл.1, ряд.5 не допускається руйнування більше 10% випробовуваних зразків	Під час проведення випробувань не було пошкоджено жодного зразка	-	ДСТУ Б В.2.7- 146
Підвіконня зовнішні (відливи) полівінілхлоридні марки "OPEN TECK"				
Абсолютна деформація при вдавлюванні, мм, не більше - зразок № 1 - зразок № 2 - зразок № 3 - середнє значення	п.4.1.9, табл.1, ряд.1 0.2	 0,18 0,17 0,16 0,17	 0.024	ДСТУ Б В.2.7- 146
Зміна лінійних розмірів під час нагрівання, %, не більше - зразок № 1 - зразок № 2 - зразок № 3 - середнє значення	п.4.1.9, табл.1, ряд.2 2.0	 1,23 1,19 1,21 1,21	 0.20	ДСТУ Б В.2.7- 146

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»



Протокол сертифікаційних випробувань

№ 0415

Сторінка: 5/5

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	U (P=0.95; k=2)	НД на методи випробувань
Міцність при розтягуванні, МПа, не менше - зразок № 1 - зразок № 2 - зразок № 3 - середнє значення	п.4.1.9, табл.1, ряд.3 30.0	 33,6 35,2 34,9 34,6	 1,74	 ДСТУ Б В.2.7-146
Стійкість до удару за t = (23±2) °C	п.4.1.9, табл.1, ряд.5 не допускається руйнування більше 10% випробовуваних зразків	Під час проведення випробувань не було пошкоджено жодного зразка	-	ДСТУ Б В.2.7-146

Виконавці:

Інженер-лаборант Олексій ВОЛОЩУК

Примітка:

- 1.Протокол випробувань стосується тільки випробовуваних зразків
- 2.Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувального центру

Протокол сформував:

в.о. начальника випробувального центру Людмила САД



